

BOLETIM TÉCNICO DE PRODUTO

MULITA

Análise Química

Especificação

SiO ₂	23,00-27,00
Na ₂ O	0,50% máx
Fe ₂ O ₃	0,20% máx.
Al ₂ O ₃	72,00-77,00

Análise Granulométrica

6/10				
Tela:	4	6	10	Finos
Abert. μm	4750	3350	2000	
% retida	0	5 max.	90-100	10% max.
10/36				
Tela:	10	18	40	Finos
Abert. μm	2000	1000	425	
% retida	10 max.	30-65	0-100	10% max.
40F				
Tela:	40	70	200	Finos
Abert. μm	425	212	75	
% retida	10 max.	40-70	0-100	10% max.
140F				
Tela:	70	200	Finos	
Abert. μm	212	75		
% retida	3 max.	30 max.	67% min.	